

## NOTICE PRODUIT

# SikaTop®-209 Réservoir

MICRO-MORTIER FLEXIBLE D'IMPERMÉABILISATION À BASE DE LIANT HYDRAULIQUE ET DE RÉ-SINE DE SYNTHÈSE.

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le SikaTop®-209 Réservoir est un micro-mortier hydraulique présenté en kit prédosé comprenant :

- composant A (résine en émulsion),
- composant B (ciment et charges spéciales).

Après mélange, on obtient un micro-mortier plastique.

### DOMAINES D'APPLICATION

Revêtement d'imperméabilisation mince et à flexibilité adapté pour l'étanchéité de réservoirs d'eau destinée ou non à la consommation humaine (réservoirs, bassins, cuves, piscines, aqueducs...), qu'ils soient aériens, enterrés ou semi-enterrés, ouverts ou fermés.

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Autorisé pour le contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
- Imperméable à l'eau.
- Bonne adhérence sur béton, mortier, pierre, brique.
- Bas module d'élasticité permettant le pontage des micro-fissures.
- Facile à mettre en œuvre.

### AGRÈMENTS / NORMES

- Certificat de Conformité aux Listes Positives de référence délivrées par CARSO – Laboratoire santé environnement hygiène de Lyon.
- SikaTop®-209 Réservoir Gris : le 30/03/2017, référence 17 CLP LY 019
- SikaTop®-209 Réservoir Blanc : le 30/03/2017, référence 17 CLP LY 020

Les SikaTop®-209 Réservoir Gris et Blanc répondent aux exigences de qualité qui ont été fixées par le Ministère chargé de la Santé suivant l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France concernant la compatibilité des matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine.

- CCT n° 34 « Etanchéité de réservoir »
- PV VERITAS n° LAB 98010/01, GEN 1I010328Q 01 et GEN 1I010328Q 02
- Essai d'adhérence (NF EN 24624)
- Essai de tenue à la pression et à la contre pression
- Essai de comportement à la fissuration (P 84-402)
- Classement air intérieur A+ pour le SikaTop®-209 Réservoir blanc, PV EUROFIN n°392-2016-00247302rev\_A\_E\_EN et le SikaTop®-209 Réservoir gris, PV EUROFIN n°392-2016-00247301rev\_A\_E\_EN

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Kit prédosé de 36,1 kg comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ composant A : bidon de 9,5 kg,</li> <li>▪ composant B : sac de 26,6 kg.</li> </ul>
Aspect / Couleur	Gris et blanc.
Durée de Conservation	12 mois.
Conditions de Stockage	Stocker à l'abri du gel et de l'humidité.
Densité	~ 1,8 kg/l

### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### NOTICE PRODUIT

SikaTop®-209 Réservoir  
Juin 2020, Version 02.01  
020701010020000007

<b>Adhérence par Traction directe</b>		Adhérence à 28 jours	Adhérence après 3 mois d'immersion	NF EN 24624
	SikaTop®-209 Réservoir gris	1,2 MPa	0,88 MPa	
	SikaTop®-209 Réservoir blanc	0,87 MPa	0,70 MPa	
<b>Capacité de Pontage des Fissures</b>		<b>28 jours</b>	<b>Après 3 mois</b>	<b>d'immersion</b>
		+23°C	+23°C	+5°C
	SikaTop®-209 Réservoir gris	1,5 mm	1,3 mm	0,7 mm
	SikaTop®-209 Réservoir blanc	1,7 mm	0,9 mm	0,7 mm
	P 84-402			
<b>Pénétration d'eau sous Pression</b>	Aucun écoulement sous 1 MPa de pression (100 m de colonne d'eau).			
<b>Pénétration d'eau sous Pression Négative</b>	aucun écoulement sous 0,2 MPa (20 m de colonne d'eau).			

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

<b>Consommation</b>	2,7 à 3,6 kg/m <sup>2</sup> pour deux couches (soit une épaisseur totale de 1,5 à 2 mm), selon la rugosité du support.		
<b>Température de l'Air Ambiant</b>	+5°C min. / +30°C max.		
<b>Température du Support</b>	+5°C / +30°C		
<b>Durée Pratique d'Utilisation</b>	DPU > 1 h (de +5°C à +30°C)		
<b>Délai d'attente / Recouvrement</b>	Les délais de remise en eau sont liés à la température. A titre indicatif :		
	à +8°C	à +20°C	à +30°C
	12 jours	7 jours	5 jours

### QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Les supports doivent être propres, sains, débarrassés de toute partie non adhérente, exempts d'huile et de graisse et doivent présenter une cohésion superficielle minimum de 1 MPa. L'état de surface des parois en béton doit être conforme aux spécifications des articles V.4.2.2. et XIV.1.2.1. du fascicule 74 du CCTG. Dans le cas de support très poreux, procéder, avant mise en place du revêtement, à l'application du SikaTop® 121 Surfaçage comme bouche-pore.

Les supports présentant un bullage de surface au sens de l'annexe 5 du fascicule 74 reçoivent l'application du SikaTop® 121 Surfaçage comme produit de ragréage. Les défauts de surface du type nid de graviers, épaufrures, etc. doivent être réparés à l'aide des SikaTop® 121 Surfaçage et SikaTop® 122 F Réparation.

Le support doit être humidifié à refus la veille de la mise en œuvre et humidifié à nouveau le jour même de l'application. Veiller cependant à ce qu'il soit non suintant et débarrassé de tout film d'eau au moment de la mise en œuvre du SikaTop®-209 Réservoir. Se reporter au CCT n° 34

### MÉLANGE

Verser la totalité du composant A dans un récipient

propre à large ouverture (seau, bidon à ouverture totale). Ajouter progressivement la totalité du composant B en mélangeant avec un agitateur électrique ou pneumatique à vitesse de rotation rapide (600 tours/min) pendant 2 à 3 minutes pour le SikaTop®-209 Réservoir gris, 5 minutes pour le SikaTop®-209 Réservoir Blanc, jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène de couleur uniforme.

### APPLICATION

L'application peut se faire manuellement à la taloche, à la brosse ou au rouleau ou par projection avec le matériel type SABLON S3 de SULLAIR, SP5 de PUTZMEISTER, TURBOSOL T7 distribué par IMER France, N2V et PFT, ...

Deux couches sont nécessaires :

Appliquer la deuxième couche dès que la première a commencé à durcir (4 à 6 h à 20°C).

Attention au phénomène de condensation qui peut se produire sur la première couche.

La finition peut être réalisée par lissage à la brosse. Après la mise en œuvre, le SikaTop®-209 Réservoir doit être protégé du soleil et du vent.

#### NOTICE PRODUIT

SikaTop®-209 Réservoir  
Juin 2020, Version 02.01  
020701010020000007

## NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau avant durcissement du mortier.

## LIMITATIONS

Dans le cas des piscines, le SikaTop®-209 Réservoir doit être recouvert d'une finition en revêtement céramique collé.

Eviter d'utiliser le SikaTop®-209 Réservoir lorsque :

- il y a risque de pluie (en cas de pluie, arrêter les travaux et protéger le produit, par un film de polyéthylène par exemple),
- il y a risque de gel dans les 24 heures suivant l'application,
- l'hygrométrie est très faible (h.r. < 30 %),
- il y a risque de condensation (apparition de perles d'eau) sur le support ou sur la première couche de SikaTop®-209 Réservoir,
- il y a risque ou présence de vent, de courant d'air ou de fort ensoleillement.

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire.

Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur demande.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

### Sika Côte d'Ivoire S.A.R.L

ZI Yopougon  
21 BP 248, Abidjan 21  
Côte d'Ivoire  
<https://civ.sika.com/>  
Tel: +225 23 50 79 90

### NOTICE PRODUIT

SikaTop®-209 Réservoir  
Juin 2020, Version 02.01  
020701010020000007

SikaTop-209Rservoir-fr-CI-(06-2020)-2-1.pdf